

Hestan

7035.01 - 7035.30



Produkt
upholstery

Opis
Gruba, półjednolita tkanina

Skład
> 37% recycled polyester FR / < 63% polyester FR

Szerokość
± 140 cm, ± 55 inches

Gramatura
± 570 gr/m², ± 18 oz/yd²

Odporność ogniowa
BS 5852 , Crib 5
Cal TB 117-2013, section 1 , Pass
DIN 4102 , B1
EN 1021/1-2 , Pass
IMO 2010 FTP part 8 , Pass
NF P 92/503-507 , M1

Odporność na ścieranie
ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) ,
100.000 double rubs Wyzenbeek
ISO 12947-2 , 60.000 rubs Martindale

Odporność na wyrywanie włókien
ASTM D3511
4-5 (scale 1-5)
ISO 12945-2
4-5 (scale 1-5)

Odporność na wycieranie
AATCC 8
5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry
ISO 105 X12
4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Odporność na działanie światła
AATCC 16.2 opt.1 or 16.3 opt. 3
5 (scale 1-5)
ISO 105 B02
6 (scale 1-8)

Wytrzymałość szwów
ASTM D4034
83 lbf warp / 91 lbf weft
ISO 13936-2
2.7 mm warp / 2.7 mm weft

Odporność na tarcie
ASTM D5034
353 lbs warp / 377 lbs weft

Etykiety



USCG -
EU MIRA
0038



STANDARD
100
507-0023
Hohenstein RTT

Pielęgnacja & Konserwacja



Kurczliwość
Shrinkage 30°
-1.5% warp / -1.5% weft
Shrinkage 70°
-2.9% warp / -3.0% weft

Hestan

7035.01 - 7035.30

7035.01	7035.02	7035.03	7035.04	7035.05	7035.06	7035.07	7035.08	7035.09
7035.10	7035.11	7035.12	7035.13	7035.14	7035.15	7035.16	7035.17	7035.18
7035.19	7035.20	7035.21	7035.22	7035.23	7035.24	7035.25	7035.26	7035.27
7035.28	7035.29	7035.30						